

## MasterEmaco N 215 FC (Предишно име Albaria® STABILITURA)

**Предварително смесен, водоотблъскващ и дишащ разтвор на база на хидравлична вар, без цимент, предназначен за реставрация зидария на исторически сгради**

### Описание

MasterEmaco N 215 FC е готова смес от фина мазилка, състояща се от хидратирана вар и подбрани карбонатни пясъци с максимален диаметър 0,6 mm, който се свързва изключително добре с основата, оставя я дишаща и в същото време я защитава от дъждовната вода.

### Области на приложение

MasterEmaco N 215 FC е идеално покритие за MasterEmaco N 215 FC (и за мазилки като цяло, с изключение на шпакловка).

MasterEmaco N 215 FC, със своите характеристики на водонепропускливост, фин размер на частиците, също може да се използва като финишен слой.

Препоръчителна дебелина на слоя - 3 mm.




### Предимства

- материал с маркировка CE: продуктът, производственият процес и контрол на качеството са в съответствие с БДС EN 998/1;
- не съдържа цимент: липсата на цимент прави MasterEmaco N 215 FC напълно съвместим със зидарията;
- Ограниченото съдържание на водоразтворими соли (алкалии, сулфати, хлориди или нитрати) не допринася за химико-физичните щети, свързани с образуването и кристализацията на тези соли;

- висока пропускливост за водни пари: това е важно, за да се осигури нормална вентилация на зидарията;
- водоустойчив: важно да се гарантира, че водата отвън не прониква вътре в зидарията;
- висока адхезия към основата: тази основна характеристика прави MasterEmaco N 215 FC идеален за подготовка на основата за довършителни покрития;
- негорим: материалът не е запалим и не образува изпарения (Евроклас A1).

В съответствие с европейския регламент (ЕС № 305/2011 и ЕС № 574/2014) продуктът е има маркировка CE съгласно БДС EN 998-1 и съответната DoP (декларация за експлоатационни характеристики)



### Разход

1.4 кг./м.<sup>2</sup> при 1 mm дебелина на слоя.

### Опаковка

25 кг. торба

### Съхранение

Съхранявайте на закрито при сухи условия в оригинална, неотворена опаковка (+5°C-+30°C).

# MasterEmaco N 215 FC

Предварително смесен, водоотблъскващ и дишащ разтвор на база на хидравлична вар, без цимент, предназначен за реставрацията на исторически сгради

Технически данни		
Цвят	Лешниково-розово	
Съотношение на смесване	6-6,5 л за торба (24-26%)	
Консистенция на сместа	Тиксотропен	
Температура при полагане	от 5°C до 35°C	
Работно време	60 минути	
Опаковка	25 кг торба	
Покривност	1,4 кг./м <sup>2</sup> за 1 мм	
Максимална дебелина	3 мм	
Основна характеристика в съответствие с 998-1 с дозировка на вода 25%		Експлоатационни качества
Коефициент на дифузия на парата	UNI EN 1015/19	$\mu = 14$
Реакция при огън	EN 13501	Euroclasse A1
Якост на натиск	UNI EN 1015/11	1,1 MPa Class CS I (0,4 ÷ 2,5 MPa), UNI EN 998/1
Адхезия към основата	UNI EN 1015/1	> 0,1 MPa, failure mode A
Топлопроводимост	UNI EN 1745	0.67 W/mK

## Начин на прилагане

### Подготовка на основата

Върху повърхността не трябва да има лед, кюринг мембрани, хидроизолационни покрития, мазни петна, слабо споени участъци, ронещ се материал и прах. Преди полагане, повърхността трябва да бъде намокрена. Ако има течове на вода, тя трябва да бъде дренерирана или пробивите подходящо запушени.

### Температура при полагане

Температурата на основата и въздухатрябва да е 5-35°C по време на полагането на MasterEmaco N 215 FC .

## Смесване

MasterEmaco N 215 FC се смесва само с чиста вода в количество 24 ÷ 26% от теглото на сухия продукт (6,0 ÷ 6,5 литра на торба от 25 kg). Използвайте бетонобъркачка или бормашина с приспособление за разбъркване, докато се получи хомогенна смес, без бучки. Не е препоръчително да се смесва на ръка.

## Полагане

- продуктът може да се нанася ръчно върху съществуваща или прясно нанесена мазилка;
- продуктът се полага посредством мистрия. Дебелината на слоя трябва да бъде 2 мм. След като мазилката приключи процеса на втвърдяване, върху повърхността ѝ се пръска малко вода и след това се заглажда със стоманена или дървена маламашка.

## Мерки за безопасност

За информация относно правилната и безопасна употреба, транспорт, съхранение и изхвърляне на продукта, вижте Информационен лист за безопасност.

# MasterEmaco N 215 FC

---

Предварително смесен, водоотблъскващ и дишащ разтвор на база на хидравлична вар, без цимент, предназначен за реставрация зидария на исторически сгради

## OTHER SERVICES

For price analysis, specifications, supplementary brochures, references, reports and technical assistance, visit the website [www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it) or contact [infomac@mbcc-group.com](mailto:infomac@mbcc-group.com).

Scan the QR code to visit the product page and download the latest version of this datasheet.

---

Since 16/12/1992, Master Builders Solutions Italia Spa has been operating under a Certified Quality System compliant with the UNI EN ISO 9001 Standard. Furthermore, the Environmental Management System is certified according to the UNI EN ISO 14001 Standard and the Safety Management System is certified according to the UNI ISO 45001 Standard.

### Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia  
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802  
[www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it)  
e-mail: [infomac@mbcc-group.com](mailto:infomac@mbcc-group.com)

For further information, please consult the local Technician of Master Builders Solutions. The technical advice on how to use our products, either written or verbally given, are based on the current state of our scientific and practical expertise, and does not imply the assumption of any guarantee and/or responsibility for the final results of works executed using our products.

Therefore, the customer is not exempted from the exclusive task and responsibility of verifying the suitability of our products for the intended use and purposes.

This version supersedes all the previous ones.