

PROBETON CURING N

АГЕНТ ПРОТИВ ИЗПАРЯВАНЕ НА ВОДАТА И
ГРИЖА ЗА ЗРЕЕНЕ НА БЕТОНА



DRACO

РАЗДЕЛ БЕТОНИ

ЗАЩИТА НА
ПОВЪРХНОСТИТЕ
И КЮРИНГИ



PROBETON CURING N е кюринг, който не съдържа разворители и образува еднороден, леко еластичен водоустойчив филм. Нанася се върху влажен бетон, като предотвратява бързото изпаряване на водата от повърхността. **PROBETON CURING N** осигурява ефективна защита на отлетия бетон, по време на неговото втвърдяване, като по този начин се избягва образуването на пукнатини. Увеличава крайната механична устойчивост на бетона.

ПОЛЗИ

Специфични характеристики на продукта:

- ✓ **PROBETON CURING N** защитава отлетия бетон по време на процеса на зреене, предотвратявайки образуването на пукнатини вследствие на свиване.
- ✓ Бетон обработен с **PROBETON CURING N** развива по-добри механични якости, в сравнение с нетретиран бетон.
- ✓ **PROBETON CURING N** се нанася бързо и лесно.
- ✓ Ниски разходи за труд - един работник може да обработи над 1000 m² за 8 часа.
- ✓ **PROBETON CURING N** е устойчив на отмиване от дъждовна вода.
- ✓ Бетон третиран с **PROBETON CURING N** развива по-голяма устойчивост на износване.
- ✓ **PROBETON CURING N** не съдържа восък или органични разтворители; не придава жълт цвят или променя цвета на повърхността.



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PROBETON CURING N може да се прилага за подобряване на защитата и зреенето/втвърдяването на бетона както на вертикални, така и на хоризонтални повърхности в различни конструкции, като:

- ✓ подови настилки и плочи
- ✓ самолетни писти
- ✓ язовирни стени, канални облицовки, резервоари
- ✓ големи бетонови площи
- ✓ колони, греди и други елементи.



© Copyright 2012. Всички права запазени. Следните спецификации предоставят изчерпателни детайли за нашите най-добри позиции и услуги. Промените могат да се извършват съобразно точността на стъпките за прилагане, за които няма да носим отговорност. По тази причина нашата гаранция покрива само качеството и живота на продуктите според техните спецификации. Този въпрос спелва и заменя предшлите.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА И ПРИЛАГАНЕ: PROBETON CURING N е готов за употреба; нанесете с пистолет за пръскане или градинска пръскачка, при ниско налягане. Ако е необходимо, се разрежда с вода в съотношение 1:1 (не се препоръчва при прилагане върху вертикални повърхности).

Нанесете **PROBETON CURING N** върху влажен бетон след отстраняване на изплувалата вода или преди заглаждане. Когато бетонът е отлят във форма, продуктът се нанася веднага след премахване на кофража.

Продуктът може да бъде отстранен след приблизително 15 дни, чрез измиване на повърхностите с вода под високо налягане. Ако има остатък, можете да използвате алкален обезмаслител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▶ не нанасяйте върху повърхности, които са прекалено сухи или докато водата от бетона все още изплува (изчакайте, докато водата се абсорбира от бетона или е премахната механично).
- ▶ защитете от дъжд през първите 3 до 4 часа.

РАЗХОДНА НОРМА

Консумацията варира от 60 до 160 g/m² в зависимост от абсорбцията на основата и начина на прилагане.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

- ▶ 5 - 10 - 20 литрови туби
- ▶ 200 литрови варели
- ▶ 1000 литрови IBC резервоари

Ако се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо и закрито място, продуктът запазва характеристиките си за една година.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА (20 °C - 65% rH)

ВЪНШЕН ВИД	Течност
ЦВЯТ	Бял
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	1.035 ± 0.02 kg/l
СЪДЪРЖАНИЕ НА СУХО ВЕЩЕСТВО	30%
КОЛИЧЕСТВО ВОДА ЗА РАЗРЕЖДАНЕ	готов за употреба
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ	от +5 °C до +35 °C
ОБЕЗПРАШАВАНЕ	2 - 3 часа
РАЗХОДНА НОРМА	60 до 100 g/m ² 100 до 160 g/m ²
СРОК НА ГОДНОСТ	12 месеца