

Удължаване
до 60 %



BU-TYLENE PLASTO WAVE

Sealing & Adhesive
Products

Самозалепваща се бутилова лента, защитена от крепиран, удължаващ се метален филм от алуминий

ОПИСАНИЕ

Bu-tylene PLASTO WAVE е самозалепваща уплътнителна бутилова лента, защитена от удължаващ се метален филм подсилен алуминий. Специалният крепиран алуминий с покритие позволява 60% удължаване по протежение. Продуктът може да се използва като обшивка за покривни била, ръбове и комини.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самозалепваща и самоуплътняваща;
- 60 % удължение;
- Устойчива на U.V.;
- Гъвкава, лека, лесна за прилагане.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Bu-tylene PLASTO WAVE е идеална фугираща лента за уплътняване на покривни елементи, като комини, капандури, капандури, улуци и всички други покривни изводи и канали, без еластично възстановяване.

Бутилен PLASTO WAVE се предлага в следните цветове:


- Теракота (art. CP 192);
- Антрацит (art. CB 193);
- Кафяв (art. CB 194).

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Стандартна дължина: 5 м *.
Стандартна дебелина: 1,6 мм *.
Стандартна ширина: 15/20/25/30/45 см *.
Други ширини, дължини и дебелини са налични при поискване.
Ролките са индивидуално опаковани в термосвиваемо фолио, поставени в кашони и опаковани на палети.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Bu-tylene PLASTO WAVE е съвместима с повечето строителни материали, метали и гъвкави или твърди пластмаси. Лентата Bu-tylen PLASTO WAVE трябва да бъде полагана върху чиста, суха, гладка повърхност, без прах. В случай на порести основи, препоръчително е повърхността да бъде стабилизирана.





ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЙНОСТИ	ИЗПИТВАНЕ
Стандартна дебелина	1.6 mm *	-
Тип и цвят на компаунда	Бутил/ Сив	-
Якост на опън	Надп. 190 N/50 mm Напр. 305 N/50 mm	EN 12311-1
Удължение при скъсване	Надп. 100 % Напр. 10 %	EN 12311-1
Твърдо в-во	100 %	-
180° Адхезия при отлепване/обелване	31 N/cm	ASTM D 1000
Тест за прилепване на сондата	9 N	ASTM D 2979
Температура на приложение	+5 °C / + 40 °C	-
Температура на експлоатация	- 40 °C /+ 100 °C	-

ДОКЛАДИ ЗА ИЗПИТВАНИЯ

Класификация за транспорт: Не е приложимо

Реакция на огън: E (EN 13501 - I)

Общи емисии на летливи органични съединения (TVOC): 30 µg/m³ (ISO 16000-6)



* Декларация за ниво на емисия на летливи вещества във въздуха на закрито, представляващи токсична заплаха при вдишване - по скала от A+ (много ниска емисия) до C (висока емисия).



СЪХРАНЕНИЕ

Качеството и характеристиките на материалите остават непроменени за дълъг период от време. Въпреки това се препоръчва продуктът да се използва в рамките на 12 месеца от датата на производство. Продуктът трябва да се съхранява в оригинална и неотворена опаковка на сухо и добре проветриво място при температура между + 5 °C и + 40 °C. Съхранението над 50 °C може да доведе до трудности при отстраняване на освобождаващата обвивка при нанасяне. Продуктът не се влияе от замръзване.



Удължаване до 60%

ПРИЛАГАНЕ

Подгответе повърхността и продължете както следва. Изберете най-подходящата ширина и метално покритие на Bu-tylene PLASTO WAVE. Развийте лентата, докато достигнете желаната дължина. Отстранете силиконовото предпазващо фолио, което покрива залепващата повърхност на лентата и попозиционирайте Bu-tylene PLASTO WAVE. Притиснете лентата с валяк или платнена възглавничка.



МАТЕРИАЛИТЕ НЕ СА ОПАСНИ ПРИ НОРМАЛНА УПОТРЕБА И КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ЛИЦА. ПРИ ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПОРАЖАТЕ ИЛИ ДА СЕ НАРАНЯТЕ. ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА СИ ДО УПОТРЕБИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА, ОПИСАНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. БИТУМНИТЕ И БУТИЛОВИТЕ УПЪЛЪНТЕЛИ СА ДЕФОРМАТИВНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗА ПОСТОЯНО ФИКСИРАНЕ ИЛИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОВАР ВМЕСТО МЕХАНИЧНО ФИКСИРАНЕ. БИТУМНИТЕ И БУТИЛОВИТЕ ЛЕПИЛА СА ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ РАЗТВОРИТЕЛИ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРОВЕРИ СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРОДУКТА С ПОВЪРХНОСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДХЕЗИЯ, ХИМИЧЕСКА СЪВМЕСТИМОСТ И ИЗДЪРЖАЕМОСТ НАД ТЕМПЕРАТУРНИЯ ДИАПАЗОН НА ПРИЛОЖЕНИЕ. ЦИФРИТЕ, ПОКАЗАНИ В ТАЗИ ЛИСТОВКА ЗА ПРОДУКТА, МОГАТ ДА ВАРИРАТ В РАМКИТЕ НА ТОЛЕРАНСКОСТ ОТ +/-5%. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СИ ЗАГЛАВВА ПРАВOTO ДА ПРОМЕНЯ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ.

TDS Rev. 0_1221

*Размерите на продукта могат да варират в рамките на определени диапазони поради характеристиките на продукта и неговия производствен процес. За допълнителна информация, моля посетете www.isoltemagroup.com

Isoltema®Group

Via G. Perticari 6/8
47035 Gambettola (FC), Italy
ph. +39 0547 54240
fax +39 0547 54242
www.isoltemagroup.com

Лийф Група ЕООД ул. Източна тангента 84 1592 София
тел. 02 9623516, 0888930293 e-mail: office@leaf-group.com