



**BRIGLIADORI**  
**FORNACE CALCE**



EDILIZIA, RESTAURO & COSTRUZIONI

## АНТИЧЕН ХОРОСАН ЗА ФУГИ/Н

CE 11  
EN 998-1

Продуктов код 46/N  
Предписан състав хоросанова мазилка за общи цели

### ОПИСАНИЕ И УПОТРЕБА

**ANCIENT JOINTING MORTAR/N** е готова за употреба водоустойчив разтвор, на база изработена от нашето производство от естествена хидравлична вар NHL 5 (сертифицирана съгласно EN 459-1) и подобрени пясъци. Специално е формулиран за fugи в стени, fugиране на зидарии от тухли, камъни и туф, реставрация на стари сгради от историческото наследство, селски къщи и др. Без съдържание на смола.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Светлокафяв
Размер на зърната	: 0-1.5 мм
Направна вода	: около 20%
Време за смесване	: 3 минути с бъркалка и бормашина
Време за смесване	: 5 минути с варомешалка (бетонобъркачка)
Якост на натиск (клас)	: M5
Огнеустойчивост (клас)	: A1
Водна абсорбция (kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	: < 0,1
Коефициент на дифузия на водни пари (μ)	: >5<20
Топлопроводимост	: λ = 0,7 W/m·K
Състав на сместа (в голямо количество)	: естествена хидравлична вар 27% Агрегати 73%
Издръжливост	: NDP
Съдържание на хлор	: ≤ 0,1% Cl
Адхезивност	: ≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> FP:B
Плътност на втвърдения продукт	: 1,6 ÷ 1,8 кг/дм <sup>3</sup>
Средна плътност	: 1,7 кг/дм <sup>3</sup>
Време за работа	: < 30 минути
pH	: > 12
Опаковка	: 25 кг торба

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Отстранете ронещите се части, масла, гипс или нещо друго, което може да повлияе на сцеплението във fugата. Намокрете или овлажнете правилно повърхността.

Разбъркайте разтвора в бетонобъркачка или с бормашина, за да получите хомогенен разтвор без бучки.

Нанесете разтвора във fugите с помощта на маламашка, шпатула или машина, като внимавате да залепите добре разтвора към повърхността. В края на пластичната фаза обработете отново fugите с подходящия железен инструмент, изчакайте около 2 часа и изчеткайте с желязна четка, за да откриете агрегатите.

Когато разтворът изсъхне, отстранете всички остатъци от него с подходяща четка.

Никога не нанасяйте продукта върху замръзнали повърхности или риск от замръзване през следващите 24 часа. Защитете зидарията от дъжд през първите 48 часа.

Избягвайте нанасяне при температури под +5°C и над +30°C.

### СТАРИННИЯТ ФУГИРАЩ РАЗТВОР/Н МОЖЕ ДА БЪДЕ ОЦВЕТЕН С НАТУРАЛЕН ПРАХ ПРИ ЗАЯВКА

#### УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта на сухо място и на закрито. Избягвайте влагата. Третирайте отпадъците в съответствие с местното законодателство.

Съхранение: до 12 месеца в оригинална и затворена опаковка на сухо и закрито място.

Продукт съгласно Приложение II на REACH - Регламент 2015/830.

За допълнителна и пълна информация относно безопасното използване на нашия продукт, моля, вижте последната версия на нашия информационен лист за безопасност на материала. Продукт за професионална употреба. Използването на продукта трябва да се основава на проучвания и оценка на апликатора.

Дата на преглед януари 2021

BRIGLIADORI FORNACE CALCE s.r.l.

Via Cella della dell'Olio 1731 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) telefono +39 0541 626144 - 626066 - C.F. e P.IVA 04241400409

[www.fornacebrigliadori.it](http://www.fornacebrigliadori.it)