

MasterLife ADH 158

Добавка за разтвор за подобряване на адхезивните свойства към основата

Описание на материала

MasterLife ADH 158 е бяла водна емулсия на основата на съполимери на стиренбутадиен, специално проучена за приложение в смеси на циментова основа.

Области на приложение

Когато се използва като добавка в строителни разтвори, MasterLife ADH 158 повишава значително адхезивните си свойства поради финодисперсните полимери, които при комбинация с цимент, произвеждат здрава връзка между разтвора и основата. Примери за приложение:

- **Шпакловка (мазилка)**

За да се постигне шпакловка с висока адхезия за вертикално полагане на грубо покритие, MasterLife ADH 158 се използва в съотношение 1 към 4 спрямо количеството вода; след това сместа от вода и MasterLife ADH 158 се добавя към пясък и цимент.

- **Фугиращи разтвори и суспензии**

Най-доброто съотношение е 1 към 1 спрямо количеството вода. Така придобитата суспензия се използва като свързващ слой за строителни фуги.

Ползи

MasterLife ADH 158

- подобрени адхезивни свойства;
- висока обработваемост и сцепление на циментовата смес; по-слабо разтичане.

Дозировка

Количеството MasterLife ADH 158 трябва да се съобрази с количеството вода, с която се смесва, като функция на адхезивните свойства, необходими за разтвора. Оптималната дозировка е 1:4 спрямо количеството вода; в други конкретни приложения могат да бъдат използвани други дозировки (вж. таблицата по-долу).

Опаковане и съхранение

MasterLife ADH 158 се доставя в метални опаковки от 5 кг и 25 кг, варели от 200 кг и в контейнери от 1070 кг.

Съхранявайте продукта на място, където температурата не пада под + 5 °С.

Ако продуктът замръзне, трябва да се изхвърли.

Указания за употреба

- Винаги разреждайте MasterLife ADH 158 с вода, преди да го добавите към пясъка и цимента.
- След като сте избрали подходящото съотношение за дозата, смесете MasterLife ADH 158 с водата до получаването на еднородна смес. Полученият разтвор може да се добави към останалите съставки за разтвора. Препоръчва се да смесвате в продължение на 3 минути, за да получите крайния разтвор.

Съвместимост

- MasterLife ADH 158 е съвместим с всички цименти, които отговарят на стандарт UNI EN 197-1.

MasterLife ADH I 58

Добавка за разтвор за подобряване на адхезивните свойства към основата

Техническа информация	
Форма	Течност
Относителна плътност (г/см ³ при 20° С)	1,050 – 1,090

	MasterLife ADH I 58: Вода	MasterLife ADH I 58	Вода	Цимент	Пясък фин 1 мм груб 3 мм
Разтвор за фина шпакловка	1 : 4	5 литра	20 литра	50 кг	120 кг
Разтвор за шпакловка	1 : 4	5 литра	20 литра	50 кг	150 кг
Разтвор за подложка	1 : 1	10 литра	10 литра	50 кг	120 кг
Фугиращ разтвор	1 : 1	15 литра	15 литра	50 кг	

[...]