

САМОЗАЛЕПВАЩА БУТИЛОВА ЛЕНТА С НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ



УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ЗА
МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕРАСИ
И ДР.



Описание на продукта

<p>■ Употреба</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нетъканият текстилен слой съдейства лентата да уплътнява и да се приспособява към повърхността. • Бутилова уплътнителна лента, едностранно усилена със слой нетъкан текстил. • Лепящата страна е покрита с предпазно, лесно отстранимо фолио.
<p>■ Области на приложение</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Уплътняване под плочките в мокри помещения. • Слой от нетъкан текстил позволява на лентата на се приспособи към контурите на повърхността. Върху лентата може да се полага лепило за плочки или хидроизолация. • Уплътнителната лента може да бъде демонтирана. • Поправка на пукнатини в бетона.

Качества на продукта

■ Нетъкан текстилен слой			
T 240 NT	<ul style="list-style-type: none"> • Вид на фибрите • Маса на м² • Якост на скъсване 	D 45 1012 Надлъжно Напречно	30 гр./ м ² 40 N/ 5 cm 30 N/ 5 cm не
T 240 NTA 30	<ul style="list-style-type: none"> • Вид на фибрите • Маса на м² • Якост на скъсване 	D 45 1012 Надлъжно Напречно	100 % полипропилен 30 гр./ м ² 50 N/ 5 cm 30 N/ 5 cm да
T 240 NTA 70	<ul style="list-style-type: none"> • Вид на фибрите • Маса на м² • Якост на скъсване 	D 45 1012 Надлъжно Напречно	100 % полипропилен 70 гр./ м ² 110 N/ 5 cm 95 N/ 5 cm да
	<ul style="list-style-type: none"> • Хидрофобност 		

Адхезивни (слепващи) качества на бутила

■ Съдържание на сухо вещество		>99%
■ Съпротивление на свличане	<ul style="list-style-type: none"> • при 5 °C ISO 7390 • при 5 °C ISO 7390 	<ul style="list-style-type: none"> • ≤3 мм • ≤3 мм
■ Поведение при удар при -30 °C		Няма отчет
■ Свличане в горещо време		Няма свличане
■ Сила на отлепване приложена под ъгъл 90°	MEL 052	≥ 4N/cm
■ Температурен режим	<ul style="list-style-type: none"> • на полагане • на експлоатация 	<ul style="list-style-type: none"> • +5 °C до +40 °C • -30 °C до +80 °C

Начин на употреба

■ Подготовка на повърхността	<ul style="list-style-type: none"> • Повърхността трябва да е чиста, суха и обезпашена. • Задължение на потребителя е да провери съвместимостта на бутиловия слой към повърхността, по отношение на адхезията, химическата съвместимост и оцветяването на продукта в рамките на температурния експлоатационен режим. • В случай ронлива, пореста или чуплива повърхност се препоръчва тя да бъде стабилизирана с грунд P100. Отстранете опаковката и започнете продуктът може да бъде употребяван. • Постепенно отстранявайте от лепящата бутилова повърхност предпазното фолио в процеса на полагане на лентата. Притискайте лентата към повърхността посредством ролка, за да се избегне образуване на въздушни мехури.
■ Полагане	<ul style="list-style-type: none"> • При полагане на лентата я нагаждайте съгласно особеностите на повърхността, за да се избегне възникване на отлепващи напрежения. • При полагане притискайте лентата върху повърхността с ролка. Съединяване на две ленти, като осигурите препокриване поне 5 см. • Нетъканият текстилен слой може да бъде боядисван. Факта, че лентата е мека може да доведе до напукване на боята, тъй като бутилтът е по еластичен от боята. Покритията, лепилата или боите, които се полагат върху слоя от нетъкан текстил, трябва да бъдат съвместими с него. Бутиловият слой е чувствителен към разтворители.

Стандартна опаковка

■ Стандартен цвят	<ul style="list-style-type: none"> • Нетъкан текстилен слой • Бутил 	<ul style="list-style-type: none"> • бял • сив
--------------------------	---	--

Безопасност

■ Инструкции за безопасност	<ul style="list-style-type: none"> • Да се избягва контакт с кожата. • Да се съхранява на недостъпни за деца места. • Консултирайте се с листа за безопасност.
------------------------------------	---

Време и начин на съхраняване

■ Условия	<ul style="list-style-type: none"> • 12 месеца от датата на производство, в оригинална, неотворена опаковка и защитен от влага. • Складирайте в добре вентилирано помещение при максимална температура 30 °C.
------------------	---

ПРЕПОРЪКИ

Нашите технически съвети относно използването на продукта препоръки дадени устно, писмено, или посредством тестове са на базата на най-добрите ни знания. Те са само индикация и не ангажират нашата отговорност. Тези стойности са само ориентировъчни и в никакъв начин не могат да бъдат приети, като спецификация. До колкото ние не сме в състояние да контролираме използването на продукта и вземайки предвид разнообразието на материалите и възможните начини на употреба, потребителят ще трябва да направи тест, който да определи дали продуктът е подходящ да се употреби за специфичните нужди. Отговорност на потребителя е да се съобразява с местните нормативи и правила и да получи одобрение за използването му, ако се изисква такова. Моля, проверете дали притежавате правилната информация за техническите характеристики и листа за безопасност на продукта, който употребявате.

