RAPIDBLOCK THERMO

НАСТИЛКИ

Суперпластифицираща добавка за направа на термокондуктивни замазки върху подово отопление. Без хлориди.

CE
БДС UNI EN 934-2

Технически данни

Физично състояние:
Течност

Цвят:
Кафяв

Специфично тегло:
1,2 кг/л

Първостепенно действие:
Намалява В/Ц съотношение

Вторично действие:
Задържа обработваемостта във времето

Класифициране: БДС UNI EN 934 - 2 / ASTM C 494

Дозиране:
тип G 0,8÷1,5 кг на 100 кг цимент

Съхранение:
12 месеца

Опасност за здравето, съгласно CEE 88/379:
Не съществува

Горимост:
Не гори

Тарифна позиция:
3823/4000/0

Опаковки:

Туба 10 кг

Туба 25 кг

Варел 230 кг

IBC танк 1000 кг

ОПИСАНИЕ

RAPIDBLOCK THERMO е суперпластификатор на база синтетични полимери с високо молекулно тегло със силно втечняващо действие. RAPIDBLOCK THERMO съответства на стандарт БДС EN 934-2. Благодарение на своята силна диспергираща способност и синергичното въздействие на компонентите си RAPIDBLOCK THERMO подобрява хидратацията на цимента, което води до получаване на устойчива при експлоатация замазка. RAPIDBLOCK THERMO намалява обема на празнините и пододбрява микроструктурата, способствайки за увеличаване на началната и крайната якост на замазката. Продуктът е напълно съвместим с пластмасовите тръби на подовото отопление. RAPIDBLOCK THERMO не съдържа хлориди.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавка за циментo-пясъчни смеси, предназначени за направа на замазки върху подово отопление. Подходяща е за използване при доставка на циментo-пясъчни смеси с автомиксер.

ПРЕДИМСТВА

- Придава отлична обработваемост на сместа, с използване на минимално количество вода;
- Увеличава якостите на опън и натиск;
- Подобрява микроструктурата на матрицата и повишава топлопроводимостта ѝ;
- Абсолютна съвместимост с пластмасовите тръби на отоплението.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Оптималната доза на RAPIDBLOCK THERMO е в диапазона на **0.8 -1.5 кг на 100 кг цимент**. Максимален ефект се постига, когато RAPIDBLOCK THERMO се добави към сместа приготвена с 80% от предвидената направна вода. Не добавяйте пластификатора към инертните материали или сухата смес. Агрегатите ще го абсорбират и ще намалят действието му.

Обработваемост във времето

Използването на RAPIDBLOCK THERMO позволява да се поддържа обработваемостта на сместа за период, варираща от 1 до 2 часа (при + 20 ° C) в зависимост от вида и количеството на цимента, количеството на използваната добавка, както и температурата на околната среда. Обработваемостта на сместа намалява постепенно.

ОПАКОВКА И НАЧИН НА СЪХРАНЯВАНЕ

RAPIDBLOCK THERMO се предлага в следните разфасовки:

Туба 10 кг
Туба 25 кг
Варел 230 кг
IBC танк 1000 кг

Ако RAPIDBLOCK THERMO е съхраняван при температура под 5°C, преди използване трябва да бъде разбъркан и подгрят. Продуктът запазва храктеристиките си в продължение на 1 година при правилно съхраняване в оригинална опаковка.

© Copyright 2010 -Всички права запазени -Следните спецификации предоставят надеждни детайли за нашите най-добри познания и ноу-хау. Промените могат да се извършват съобразно точността на стъпките за прилагане, за които няма да носим отговорност. По тази причина нашата гаранция покрива само качеството и живота на продуктите според техните спецификации. Този въпрос отменя и заменя предишните.

D.V. 1-11

DRACO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

DRACO Italiana S.p.A. - Via Montegrappa 11 D-E 20067 Tribiano (MI) Tel. +39 02 90632917 - Fax +39 02 90631976 - info@draco-idilizia.it
ПАРТНЬОР В БЪЛГАРИЯ: Лийф група ЕООД ул. Източна тангента, 84, 1592 София, тел. +359 029623516, +359 888930293, office@leaf-group.com