

## F60

**Свойства:**

F60 е бързо свързващ цимент на минерална база, служещ за спиране на водни течове за възможно най-бързо хидроизолиране на бетон и зидария.

**Технически данни:**Данни за продукта:

Форма	твърда, прахообразен	
Цвят	сив	
Мирис	трудно доловим	
Плътност в насипно състояние	1.4 - 1.5 g/cm <sup>3</sup>	
Съдржание на твърда фаза	100 %	
pH стойност	> 11	DIN EN ISO 10523
Съотношение на смесване	3 : 1 (F60 : вода)	
Разход	прибл. 1.6 kg /L празнина (обем)	
Работна температура	5 - 30°C	температура на субстрата
Отворено време (20°C)	прибл. 50 s	

**Работа с продукта:**

Размесете F60 с чиста вода в съотношение 3 : 1 (по обем). Погрижете се да бъде смесен равномерно.

Субстрата (основата) трябва да бъде плътна, здрава, чиста и без каквито и да са отделители (смазка, масло и др.), нагряна с оголени зърна на инертните материали. Ако е нужно, навлажнете преди полагане на продукта.

В случаите на силен воден теч, F60 може да бъде притиснат директно върху петното с теча, дори и в сухо състояние (на продукта).

С F60 може да се работи само в температурните граници 5° и 30°C. Ако температурата е по-ниска, за смесването на F60 трябва да се използва топла вода.

**Информация за безопасност:**

F60 съдържа цимент и е класифициран като опасен продукт, съгласно Предписание (ЕС) 1272/2008 (CLP).

По тази причина, преди започване на работа, ползващите продукта трябва да се запознаят с предпазните мерки и съветите за безопасност, описани в листа за безопасност (MSDS).

**Опаковка:**

14 kg пластмасова кофа  
По-големи разфасовки – при поръчка.

**Съхраняване:**

Продължителност за съхраняване поне 12 месеца, в оригиналната опаковка, когато е складиран на сухо, при температура между 15-25°C, защитен от топлина, мраз и пряка слънчева светлина.

След изтичане на периодът, изпълването на продукта обикновено не се препоръчва, освен след одобрение, получено от ТРН. Това одобрение може да бъде получено само от отдела по качество на ТРН, като използването на материалът се разрешава на база потвърждаване, че главните му качества са в съответствие със спецификацията.



**Процедура по депониране на отпадъка:**

Остатъци от малки количества свързал продукт могат да бъдат изхвърлени както нормален домашен отпадък. Изхвърлянето на нереагирал продукт трябва да бъде направено, съгласно съответните местни разпоредби. За допълнителна информация, моля разгледайте листа за безопасност.

**Правна бележка:**

Правилното и следователно успешно прилагане на нашите продукти не е обект на наш контрол. Може да бъде издадена гаранция за качествата на нашите продукти в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за процеса на успешното им прилагане. Всички данни и спецификации в този технически лист се основават на сегашното състояние на продукта и правото за промени и адаптиране в интерес на развитието му остава изрично запазено. Специфицираният разход проектиран от нас, може да даде само осреднени емпирични стойности, от които са възможни отклонения в зависимост от всеки отделен случай и не могат да бъдат изключени от наша страна.

**TPH Bausysteme GmbH**  
Nordportbogen 8  
**D-22848 Norderstedt**

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0  
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78

e-mail [info@tph-bausysteme.com](mailto:info@tph-bausysteme.com)

Web [www.tph-bausysteme.com](http://www.tph-bausysteme.com)

**ЛИЙФ ГРУПА ЕООД**

ул. Източна тангента, 84 1592 София

тел. +359 2 9623516, моб. +359 888 930293

e-mail: [office@leaf-group.com](mailto:office@leaf-group.com) [www.leaf-group.com](http://www.leaf-group.com)

