

MasterEmaco® A 265 (Предишно име Albaria® Calce Albazzana)

Естествена хидравлична вар

Описание

MasterEmaco A 265 е естествена, хидравлична вар, изпечена при ниски температури (900°C) за производство на безциментни варови мазилки.

Области на приложение

MasterEmaco A 265 се използва за свързващо вещество във варови разтвори, при следните случаи;

- Шпакловки
- Зидани стени
- Изграждане на фуги в тухли и камък

Предимства

- Не съдържа цимент
- Изпечена по традиционен метод при ниска температура.
- Използва се за направа на различни варови разтвори, съвместими със съществуващите строителни материали.
- Не променя паро- и влаго-Пропускливостта на съществуващата конструкция.

Начин на полагане

Подготовка на повърхността

Върху повърхността не трябва да има лед, кюринг мембрани, хидроизолационни покрития, мазни петна, слабо споени участъци, ронещ се материал на прах. Преди полагане, повърхността трябва да бъде намокрена. Ако има течове на вода, тя трябва да бъде денирана или пробивите подходящо запушени.

Смесване

Трябва да спазвате инструкциите за реставрация.

Начин на полагане

Прясната мазилка трябва да се полага върху предварително подготвена повърхност с маламашка в препоръчаната дебелина, съгласно инструкциите. След като мазилката приключи процеса на втвърдяване, върху повърхността ѝ се пръска малко вода и след това се заглажда със стоманена или дървена маламашка. За получаване на по-равна повърхност, се препоръчва полагане на втори пласт 24 часа след първия. Преди полагане на втория пласт, повърхността на първия трябва да се навлажни. Откритите площи да се предпазват от дъжд, вятър и други неблагоприятни атмосферни условия през първите 24-48 часа след полагането, чрез използване на влажни покривала или кюринг мембрани.

Технически характеристики

Химически състав	Естествена хидравлична вар
Цвят	Светло кремав
Температура на полагане	+5°C - + 40°C

Важни забележки

- Температурата на основата и въздуха трябва да е 5-40°C по време на полагането.
- За пълното отлежаване на материала, температурата на основата и въздуха не трябва да бъде извън посочените за полагане граници.
- Откритите части трябва да бъдат предпазени от дъжд, вятър и др. Неблагоприятни атмосферни условия през първите 24 - 48 часа от полагането.

Почистване на инструментите

Всички инструменти се почистват след работа с вода. MasterEmaco A 265 може да бъде почистена само механично след втвърдяване.

Опаковка

25 кг. торба

Съхранение

Съхранявайте на закрито при сухи условия в оригинална, неотваряна опаковка (+5°C-+35°C)

Срок на годност

12 месеца от датата на производство при правилно съхранение в неотворени опаковки.

Мерки за безопасност

да се пази от огън. Складът трябва да е добре вентилиран. Да се използва работно облекло, ръкавици, очила, съгласно Норми за охрана на труда. Избягвайте контакт на материала с кожата и очите. В случай на контакт, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Не носете храна и напитки на работното място. Пазете от достъп на деца. За повече информация, потърсете Данни за безопасна работа с материала.

Разход

Зависи от рецептурата на варовия разтвор.

MasterEmaco® A 265 (Предишно име Albaria® Calce Albazzana)

Естествена хидравлична вар

Отказ от отговорност

Тази информация и всички по-нататъшни съвети се базират на настоящото ниво на нащшите знания и опит. **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** е отговорна само за качествата на материала. Щетите, нанесени в следствие на неправилна апликация, методи и области на приложение, с изключение на описаните в тези Технически данни, са извън отговорността на **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

CONTACT INFORMATION

Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok.

Nidakule Kuzey Ataşehir, C Kapısı

No:3 E/5, 34746 Ataşehir İstanbul / Türkiye

Tel: 0216 217 88 00

Mail: mbs.tr@mbcc-group.com

Web: www.master-builders-solutions.com/tr-tr

® Registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world

MasterEmaco® A 265 Technical Data Sheet -Revision
Date: 12/2020