

# SiloTreat® Stone BE



Продукт за повърхностно хидрофобиране на естествени каменни материали

SiloTreat® Stone BE е предназначен за повърхностно хидрофобиране и самопочистващ ефект на естествени каменни материали (варовик, мрамор, пясъчник, гранит, туф, габро, брекча и други).

SiloTreat® Stone BE придава хидрофобни и олеофобни качества на повърхностите, като предотвратява проникването на вода, замърсявания, спира началната форма на ерозия, предпазва от развитие на плесени и мъхове.

Повърхностният хидрофобизатор запазва "дишащата" способност на обработения материал без да променя цвета и външния му вид.



## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК  
ПОЛИРАНИ ИНТЕРИОРНИ ПОВЪРХНОСТИ ОТ  
ЕСТЕСТВЕН КАМЪК (ПОДОВЕ, СТЕНИ,  
КУХНЕНСКИ И БАР ПЛТОВЕ, ПЛТОВЕ В  
ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОБЛИЦОВКИ В БАНИ)  
ЕКСТЕРИОРНИ НАСТИЛКИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК  
(ПЛОЧНИЦИ, ВЕРАНДИ, ТЕРАСИ, СТЬЛБИЩА,  
ПЛОЩАДИ)  
ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

## ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете обработването на повърхността, със SiloTreat® Stone BE, трябва да се уверите, че тя е напълно чиста и суха!

Замърсяванията от прах, мазнини, плесени, гъбички, мъх трябва да бъдат отстранени с подходящи средства: пясъкоструене, водоструене, миене, химически препарати или други методи.

При полагане на продукта, температурата трябва да бъде в границите от 5 °C до 40 °C. Продуктът не трябва да влиза в контакт с вода преди, по време и 4 часа след полагането му.

Съклото, металите, дърво и пластмаса не могат да бъдат обработвани със SiloTreat® Stone BE. Попадане на продукта върху такива повърхности може да предизвика образуване на бели отлагания. В случай, че хидрофобизаторът попадне върху някоя от изброените по-горе повърхности, то почистете незабавно с обикновен почистващ препарат или алкохол.

Растенията и домашните любимци да се предпазват от контакт с продукта. SiloTreat® Stone BE не трябва да се прилага при наличието на валеж или силен вятър.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® Stone BE, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

## РАЗХОДНА НОРМА\*

Порести камъни  
**50 - 200 мл./м<sup>2</sup>**

Полирани камъни (мрамор,  
гранит, технически камък и други)  
**30 - 50 мл./м<sup>2</sup>**

\* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбционната способност на повърхността.

## РАЗФАСОВКА



- Бутилка - 250 мл., 500мл., 1 л.
- Туба - 5 л., 10 л., 20 л.

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

## НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

### Импрегниране на порести камъни:

SiloTreat® Stone BE се полага с помощта на безвъздушни пръскащи пистолети (HVLP).

Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. стени) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. настилки) без да повтаряте.

Отстранете стеклите се капки (при импрегниране на вертикални повърхности) възможно най-бързо с помощта на бояджийска четка.

Самопочистващият ефект може да бъде засилен чрез повторно третиране.

Хидрофобният филм трябва да се остави да изсъхне поне 4 часа преди да влезе в контакт с течности.

В повечето случаи хидрофобният ефект се появява до 4 часа след третиране (особено в горещо и сухо време). Някои материали, като варовика са по-слабо реагиращи. В такива случаи, за получаване на пълен ефект е необходимо да се изчака няколко дни.

### Импрегниране на полирани камъни:

Равномерно нанесете тънък слой SiloTreat® Stone BE върху полирания камък (мрамор, гранит, кварц, технически камък и други).

Изчакайте около 30 секунди, след което с помощта на хартиена кърпа бързо и равномерно полирайте цялата повърхност.

При импрегниране на големи площи настилки, за равномерното полиране на продукта, използвайте едноредовна машина с фин пад за полиране.

След полиране, останали следи от продукта се отстраняват напълно чрез повторно полиране с нов пад или чиста хартиена кърпа.

Продуктът трябва да бъде защитен поне 60 минути преди да влезе в контакт с течности.

След употреба, оборудването може да бъде почистено с органичен разтворител (метилов спирт или разределител).

## БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

## НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ



## СЪХРАНЕНИЕ\*



СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА В НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

## ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,  
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963  
E-mail: office@silotreat.bg  
www.silotreat.bg