

SiloTreat® Stone S+

Система за дълбочинно хидрофобиране на естествени каменни материали



SiloTreat® Stone S+ е дълбочинен импрегнатор, част от системата за пълна защита на естествени каменни материали. Продуктът може да се използва в комбинация със SiloTreat® Stone BE.

SiloTreat® Stone S+ прониква в голяма дълбочина, устойчив е на алкална среда и не се влияе от въздействието на климатичните условия.

SiloTreat® Stone S+ създава паропропусклива и безцветна импрегнация, която не променя външния вид на третираната каменна повърхност.

Дълбочинният импрегнатор значително намалява поглъщането на вода и разтворимите соли.


SiloTreat® Stone S+ увеличава устойчивостта на повърхността на камъка, подложен на продължителни цикли на замръзване и размразяване.

За най-добри резултати е препоръчително дълбочинният импрегнатор SiloTreat® Stone S+ да се използва преди нанасяне на продукта SiloTreat® Stone BE, като система за пълна защита на естествени каменни материали.


Времето за изчакване между полагането на SiloTreat® Stone S+ и повърхностния хидрофобизатор SiloTreat® Stone BE трябва да бъде поне 1 седмица.



NANO technology



DEEP PENETRATION



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК
ЕКСТЕРИОРНИ НАСТИЛКИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК
(ПЛОЧНИЦИ, ВЕРАНДИ, ТЕРАСИ, СТЪЛБИЩА, ПЛОЩАДИ)

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете обработването на повърхността, със SiloTreat® Stone S+, трябва да се уверите, че тя е напълно чиста и суха!

Импрегнаторът не може да се полага върху повърхности с боя, вакса или други покрития.

Замърсяванията от прах, мазнини, плесени, гъбички, мъх трябва да бъдат отстранени с подходящи средства: пясъкоструене, водоструене, миене, химически препарати или други методи.

При полагане на продукта, температурата трябва да бъде в границите от 5 °C до 40 °C.

Продуктът не трябва да влиза в контакт с вода преди, по време и 4 часа след полагането му.

Съклото, металите, дърво и пластмаса не могат да бъдат обработвани със SiloTreat® Stone S+.

Попадане на продукта върху такива повърхности може да предизвика образуване на бели петна.

РАЗХОДНА НОРМА*

150 - 200 мл./м²

* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбционната способност на повърхността.

РАЗФАСОВКА



- Бутилка - 250 мл., 500мл., 1 л.
- Туба - 5 л., 10 л., 20 л.

В случай, че хидрофобизаторът попадне върху някоя от изброените по-горе повърхности, то почистете незабавно с обикновен почистващ препарат или алкохол.

Растения и животни, намиращи се в близост до основата, трябва да се пазят от контакт с SiloTreat® Stone S+.

SiloTreat® Stone S+ трябва да се нанася в добре вентилирана среда.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® Stone S+, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

SiloTreat® Stone S+ се полага с помощта на безвъздушни пръскащи пистолети (HVLР).

Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. стени) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. настилки) без да повтаряте.

Отстранете стеклите се капки (при импрегниране на вертикални повърхности) възможно най-бързо с помощта на бояджийска четка.

Продуктът трябва да бъде защитен поне 4 часа преди да влезе в контакт с течности.

SiloTreat® Stone S+ не трябва да бъде пулверизиран или нанасян с четка.

След употреба, оборудването може да бъде почистено с органичен разтворител (метиллов спирт, бензин или разредител).

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ



СЪХРАНЕНИЕ*



-5°C - 40°C

СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА В НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963
E-mail: office@silotreat.bg
www.silotreat.bg

Лийф Група ЕООД си запазва правото да променя качествата на продуктите и съдържанието на настоящия документ, без предупреждение. Технически съвети, по отношение употребата на продукта, могат да бъдат предоставени от наша страна устно, писмено или чрез тестове. Те се основават на най-доброто от нашите знания. Тези съвети представляват единствено указание и като такива не могат да ангажират отговорността ни. С оглед на това, че използването на продукта е извън нашия контрол и като се има предвид разнообразието от продукти и различните им приложения, потребителите би следвало да проведат предварителни тестове дали продуктът е подходящ за конкретните им нужди. Лийф Група ЕООД отхвърля отговорност за всякакви претенции и гаранции, независимо дали изказани или предполагащи се, и не се очаква да има отговорност за разхода на продукта или неговата пригодност за конкретните нужди (дори и Лийф Група ЕООД да е наясно с такива нужди), или в противен случай Лийф Група ЕООД няма да е отговорна за последващи, индиректни или инцидентни щети от всякакъв вид. Потребителите са длъжни да спазват местното законодателство и ако това е предвидено, да се снабдят с необходимите им документи – лицензи, разрешителни. Моля, обърнете се към наш офис за обслужване на клиенти за да се снабдите с актуални технически спецификации и листове за безопасност по отношение на използваните от Вас продукти. в. 09/06.2022